

Георешетка трехмерная марки «МЕАСЕТ-3Д ПВХ» СТО 65624562-001-2010.

№	Параметры	Условные обозначения георешетки			
		МЕАСЕТ-3Д 20/10	МЕАСЕТ-3Д 35/15	МЕАСЕТ-3Д 35/20	МЕАСЕТ-3Д 50/15
1	Поверхностная плотность ($\pm 10\%$), г/м ²	200	250	300	400
2	Прочность на разрыв, не менее, кН/м: - вдоль - поперек	20 10	35 15	35 20	50 15
3	Усилие на растяжение при удлинении 2%, не менее, кН/м: - вдоль - поперек	3 1	4 2	5 3	6 2
4	Относительная деформация при разрыве (удлинение при разрыве), не менее, %	15			
5	Размер ячейки ($\pm 10\%$), мм:	20x6 20x10 20x15	20x6 20x10 20x15	20x6 20x10 20x15	20x6 20x10 20x15
6	Высота волны, не менее, мм	4			
7	Химическая стойкость к агрессивным средам (рН 1-13), не менее, %	90			
8	Биологическая стойкость	устойчив			
9	Устойчивость к ультрафиолету	устойчив			
10	Морозостойкость после 25 циклов замораживания/оттаивания, не менее, %	90			
11	Ширина, м	3,0 ÷ 5,0	3,0 ÷ 5,0	3,0 ÷ 5,0	3,0 ÷ 5,0
12	Длина, м	50	50	50	50

® Зарегистрированная торговая марка

